

## **CEBORUSTIK-SISUSTUSPINNOITE**

*CeboRustik on kalkkipohjainen sisustuspinnointe, jolla voidaan luoda erilaisia struktuuripintoja ja yhdessä CeboBreak-krakelointituotteen kanssa saadaan aikaiseksi krakelointiefekti.*

---

### **TARVIKKEET**

- Lyhytnukkainen tela
  - Ruostumaton teräslasta
  - (Pensseli, mikäli asennetaan myös CeboBreak-krakelointituote)
  - Synteettinen sieni/nukkaamaton liina
  - Sekoitusastioita ja -välineitä, isommille massoille laastinsekoitin on suositeltava
  - (Suojakäsineet)
- 

### **TYÖVAIHEET**

1. CeboFix R-tartuntapohjamaali
  2. (CeboBreak-krakelointituote)
  3. CeboRustik-sisustuspinnointe
  4. CeboFlos-suojavaha
- 

### **PINNAN ESIKÄSITTELY**

CeboRustik voidaan asentaa esim. kipsilevyille, maalatulle pinnalle tai tasoitetulle pinnalle. Varmista, että pinta on puhdas rasvasta, liasta ja pölystä sekä mahdollisimman tasainen.

Asennuslämpötila vähintään + 5°C. Suhteellinen ilmankosteus alle 80 %.

---

### **CEBOFIX R-TARTUNTAPOHJAMAALI**

CeboFix R on valkoinen, kvartsihiekkaa sisältävä tartuntapohjamaali. Teoreettinen riittoisuus 10 m<sup>2</sup>/l (1 kerros). Ohenna ennen käyttöä n. 20 % puhtaalla vedellä. Sekoita hyvin.

CeboFix R voidaan sävyttää, mikäli sävy halutaan jättää näkyviin CeboBreak-krakelointituotteen avulla.

Asenna 1-2 kerrosta lyhytnukkaisella telalla. Anna kuivua ennen päälleasennusta (n. 24 h).

---

## **CEBOBREAK**

CeboBreak-krakelointituote asennetaan pohjamaalin päälle ennen CeboRustik-sisustuspinnoitetta, kun haluaa luoda halkeillut pinta.

Teoreettinen riittoisuus 10 m<sup>2</sup>/l. Tuote on käyttövalmis, sekoita kuitenkin hyvin.

CeboBreak asennetaan pensselillä huolellisesti koko käsiteltävälle alueelle. Asenna alhaalta ylöspäin ja vältä valumia.

Odota vähintään 4 h, mutta enintään 24 h ennen CeboRustik-pinnoitteen asennusta.

Mikäli et halua halkeillutta krakelointiefektiä, jätä CeboBreak asentamatta.

---

## **CEBORUSTIK**

CeboRustik-sisustuspinnote asennetaan CeboFix R-pohjamaalin tai CeboBreak-krakelointituotteen päälle.

CeboRustikin teoreettinen riittoisuus 0,6-1,8 kg/m<sup>2</sup> asennustavasta riippuen.

Asenna CeboRustik ruostumattomalla teräslastalla halutulla efektilä. Etene epäsäännöllisesti, vältä työsaumoja.

Kuvioi vielä kostea massa, mikäli haluat saada aikaan struktuuripintaa.

Pinta voidaan myös liipata sileämmäksi, kun tuote on vetäytynyt hetken.

Anna kuivua 24 h ennen päälleasennusta tai käyttöönottoa.

---

## **CEBOFLOS**

Sisätilojen seinäpinnoille CeboRustik-sisustuspinnote suojataan CeboFlos-suojavahalla, joka voidaan sävyttää.

CeboFlos on vesipohjainen luonnonvaha, joka tekee pinnasta pehmeän vahamaisen ja vettähyökkivän säilyttäen kuitenkin CeboRustikin hengittävyden.

Teoreettinen riittoisuus 20 m<sup>2</sup>/l.

CeboFlos asennetaan täysin kuivuneen CeboRustikin päälle synteettisellä sienellä, nukkaamattomalla liinalla tai muulla vastaavalla. Vahaa hierotaan pinnalle, kunnes se ei ime enempää vahaa. Vältä valumia.

Ylimääräinen vaha poistetaan ja pinta kiillotetaan, kun vaha on täysin kuivunut. Kiillota pinta pyörivin liikkein puhtaalla nukkaamattomalla liinalla.

Anna valmiin pinnan kuivua 24 h ennen päälleasennusta tai käyttöönottoa.

---

---

## TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Puhdista työvälineet vedellä.

---

## PESU JA HUOLTO

Tuote kestää kevyttä pesua tavanomaisilla pesuaineilla. Huoltovapaa.

---

## TEKNISET TIEDOT

VOC: CeboFix R 8 g/l, CeboBreak 10 g/l, CeboRustik 20 g/l, CeboFlos 3 g/l

---

## TURVALLISUUS

Käytettävät tuotteet eivät vaadi erityisiä henkilö- tai ympäristösuojaustoimia. Pitkää kosketusta iholla on kuitenkin syytä välttää. Suojakäsineiden käyttö on suositeltavaa. Jos tuotteita menee silmiin, ne on huuhdottava välittömästi runsaalla puhtaalla vedessä. Jos tuotetta on nielty, on hakeuduttava lääkärin hoitoon välittömästi. Ota mukaasi pakkaus ja näytä etiketti.

Jos ihoärsytystä ilmenee, ota yhteys lääkäriin.

---

## VARASTOINTI JA HÄVITYS

Säilytä tuote alkuperäispakkauksessaan tiivisti suljettuna, viileässä lämpötilassa (+ 5 °C- + 35 °C) eristettynä suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä. Tuotteet eivät saa jäätyä.

Ota huomioon, että avattujen pakkausten ja niiden sisältämien tuotteiden tulee olla puhtaita, jottei tuote pääse saastumaan ja pilaantumaan.

Tyhjät ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.

---

## MAAHANTUOJA

Belle Arti Oy, FI27331002  
Voimakatu 5, 20520 TURKU  
www.bellearti.fi  
+358 50 407 0345  
+358 400 326 673

## VALMISTAJA

Cebos Color SRL, Italia

---