

CEBOSTONE-EFEKTIMAALI

CeboStone on mattapintainen hiekkaefektimaali, joka voidaan asentaa sisä- ja ulkotilojen seinäpinnoille.

Lopputuloksena on kevyesti rouheaa ja elävää.

CeboStone-efektimaaliin voidaan lisätä CeboGlitter- tai CeboMagic -kimalletta, se voidaan suojata CeboKiss-kimallesuoja-aineella, CeboVel + CeboDream-kimallesuoja-aineella tai pintaa muuttamattomalla CeboFlow-suoja-aineella.

CeboStone-efektimaalin päälle voidaan lisäksi asentaa CeboStyle Antico-metalliefektimaali, Cebolron Cromo-kromimaali tai Cebolron Grigio/Nero-metallilasyyri.

TARVIKKEET

- Lyhytnukkainen tela
- Pensseli (keskikokoinen, tiheä- ja pitkäharjaksinen, esim. 100 mm)
- Sekoitusastioita ja -välineitä, isommille massoille laastinsekoitin on suositeltava
- (Suojakäsineet)

TYÖVAIHEET

1. Fondo Plus-tartuntapohjamaali
2. CeboStone-efektimaali, yksi kerros

PINNAN ESIKÄSITTELY

Efektimaali voidaan asentaa esim. kipsilevyille, maalatulle pinnalle tai tasoitetulle pinnalle. Varmista, että pinta on puhdas rasvasta, liasta ja pölystä sekä mahdollisimman tasainen.

Efektimaalien asennustemperatuurin vähintään + 5°C. Suhteellinen ilmankosteus alle 80 %.

FONDO PLUS-TARTUNTAPOHJAMAALI

Fondo Plus on valkoinen, mattapintainen tartuntapohjamaali. Teoreettinen riittoisuus 10 m²/l.

Ohenna ennen käyttöä n. 10 % puhtaalla vedellä. Sekoita hyvin.

Asenna 1-2 kerrosta lyhytnukkaisella telalla. Vaaleiden sävyjen alle kaksi kerrosta, mikäli käsiteltävä pinta ei ole valkoinen tai ensimmäinen pohjamaalikerros ei peitä alla olevaa sävyä.

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa.

Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista.

Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.

Anna kuivua ennen päälleasennusta (n. 6-8 h).

CEBOSTONE

CeboStone on vesiohenteinen ja käyttövalmis sellaisenaan. Sekoita tuote hyvin astiassaan ennen asennusta.

Voidaan ohentaa enintään 5 % puhtaalla vedellä. Teoreettinen riittoisuus 6-8 m²/l.

CeboStone asennetaan pensselillä ristikkäisin vedoin. Pensselin koko vaikuttaa pinnan lopulliseen ulkonäköön.

Etene epäsymmetrisesti ja vältä liian paksuja kerroksia. Vältä terävien rajojen jättämistä, kun otat lisää materiaalia.

Anna käsitellyn pinnan kuivua n. 12 h ennen päälleasennusta tai lopullista käyttöönottoa.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Puhdista työvälineet vedellä.

PESU JA HUOLTO

Tuote kestää kevyttä pesua tavanomaisilla pesuaineilla.

Voidaan suojata CeboFlow-, CeboKiss- tai CeboVel -suoja-aineella pestävämmäksi.

TEKNISET TIEDOT

VOC: Fondo Plus 9 g/l, CeboStone 10 g/l.

TURVALLISUUS

Käytettävät tuotteet eivät vaadi erityisiä henkilö- tai ympäristösuojaustoimia. Pitkää kosketusta iholla on kuitenkin syytä välttää. Suojakäsineiden käyttö on suositeltavaa. Jos tuotteita menee silmiin, ne on huuhdottava välittömästi runsaalla puhtaalla vedessä. Jos tuotetta on nieltävä, on hakeuduttava lääkärin hoitoon välittömästi. Ota mukaasi pakkaus ja näytä etiketti.

Jos ihoärsytystä ilmenee, ota yhteys lääkäriin.

VARASTOINTI JA HÄVITYS

Säilytä tuote alkuperäispakkauksessaan tiivisti suljettuna, viileässä lämpötilassa (+ 5 °C- + 35 °C) eristettynä suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä. Tuotteet eivät saa jäätyä.

Ota huomioon, että avattujen pakkausten ja niiden sisältämien tuotteiden tulee olla puhtaita, jottei tuote pääse saastumaan ja pilaantumaan.

Tyhjät ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.

MAAHANTUOJA

Belle Arti Oy, FI27331002
Voimakatu 5, 20520 TURKU
www.bellearti.fi
+358 50 407 0345
+358 400 326 673

VALMISTAJA

Cebos Color SRL, Italia
