

### Tuote

### CEBORUSTIK

### Kuvaus

CEBORUSTIK on kalkkipohjainen sisustuspinnoite. CEBORUSTIK on erittäin hengittävä, eikä toimi kasvualustana homeelle tai bakteereille. Se voidaan asentaa ohueksi tai paksuksi kerrokseksi, ja sillä on mahdollista luoda stuktuuripintoja. Sävytettävän vahan kanssa tuotteella on helppo saada aikaan mielenkiintoisia, rustiikkisia pintoja. Tuotteella on hyvä täyttökkyky ja se kestää paksuissakin kerrospaksuuksissa halkeamatta.

CEBORUSTIK on saatavilla 5 ja 20 kg:n pakkauksissa.

### Värit

CEBORUSTIK-voidaan sävyttää CeboRustik – värikarttaan.

### Pohjan esivalmistelu

CEBORUSTIK voidaan asentaa kipsi-, kalkki- tai sementtipohjaiseen pintaan, ja hyvin tasoitetulle pinnalle. Puhdista pinta hyvin liasta ja pölystä. Tuotteen alle asennetaan CEBOFIX R -pohjamaali, telalla tai siveltimellä asennettuna. CEBOFIX R ohennetaan haalealla vedellä 20-30 %, ja asennetaan 1 kertaan.

### Tuotteen valmistus

Tuote on käyttövalmis. Sekoita kuitenkin laastinsekoittimella huolellisesti.

### Pintakäsittely

CEBORUSTIK asennetaan kuivuneen pohjamaalin päälle ruostumattomalla teräslastalla, ohueksi, yhtenäiseksi kerrokseksi. Etene epäsäännöllisesti, ei neliömäisesti, ja tee ristikkäisiä lastanvetoja. Näin vältät työsaumoja. Tee kosteaan pintaan kuviointi lastalla, harjalla, siveltimellä tms., riippuen halutusta efektistä. Mikäli haluat hyvin sileää pintaa, palaa hieman kuivuneen pinnan päälle puhtaan lastan kanssa, ja liippaa pintaa kallistetun lastan reunalla. Pintaa voi painaa ensin hyvin varovasti, ja myöhemmin pinnan kuivuessa kovempaa. Tee ristikkäisiä lastanvetoja myös liipatessa.

Odota kunnes pinta on täysin kuivunut, vähintään 24 tuntia, ennen kuin asennat seuraavan CEBOS-tuotteen.

#### Sisätilat:

Suojaa ja värjää pinta sävytetyllä CEBOFLOS-luonnonvahalla, levittäen sitä synteettisellä sienellä tms. yhtenäiseksi kerrokseksi pinnan päälle. Kun pinta on kuivunut, kiillota se pehmeällä nukkaamattomalla kankaalla tms. Tämä poistaa myös ylimääräisen vahan.

#### Ulkotilat:

Suojaavaksi kerrokseksi ilmansaasteita ja säänvaihtelua vastaan asenna kerros CEBOFIX-suoja-ainetta, ohennettuna 1:4, haluttuun väriin sävytettynä. Asenna kaksi kerrosta synteettisellä sienellä tai kiillotushansikkaalla.

#### Krakelointi-efekti:

Katso CEBOBREAK- tekniset tiedot.

Tuote- ja efektikohtaisissa asennusohjeissamme on kerrottu mahdollisimman yksityiskohtaisesti asennusohjeet kullekin tuotteelle. Asennusohjeiden sekä pohjatöiden noudattaminen on erityisen tärkeää. Asiakas vastaa ohjeen mukaisen asennustavan noudattamisesta sekä asennuspohjien sopivuudesta Belle Artin tuotteille.

### VOC -arvo

CEBORUSTIK: 20 g/l VOC

### Tekniset tiedot

Teoreettinen riittoisuus: 0,6 – 1,8kg / m<sup>2</sup>, riippuen asennustavasta

Koostumus: tiheä massa

Tiheys: 1,66 g/cm<sup>3</sup>

pH: >10

Pesunkestävyys: Kestää pesua tavanomaisilla pesuaineilla.

Kuivumisaika: n. 4 - 6 tuntia kerrosten välillä, 24 tuntia kokonaan kuiva, riippuen työskentelylämpötilasta, ilman kosteudesta ja kerrospaksuudesta.



[www.bellearti.fi](http://www.bellearti.fi)  
Voimakatu 5  
20520 Turku

info@bellearti.fi  
puh. 050 407 0345

## TEKNISET TIEDOT

CS 46.02

<b>Varastointi</b>	Säilytä tuote alkuperäispakkauksessaan, tiiviisti suljettuna, viileässä (+5°C - +35°C) lämpötilassa, hyvin ilmastoidussa paikassa, eristettynä suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä.
<b>Turvallisuus</b>	CEBORUSTIK ei vaadi erityisiä henkilö- tai ympäristösuojaustoimenpiteitä. Pitkää kosketusta iholla on kuitenkin syytä välttää. Jos ainetta menee silmiin, huuhdottava välittömästi runsaalla vedellä. Jos ärsytystä esiintyy, otettava yhteys lääkäriin. Jos tuotetta on nielty, hakeuduttava lääkärin hoitoon välittömästi, ja näytettävä pakkaus ja etiketti. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.
<b>Ympäristö</b>	Tyhjät ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräily pisteeseen.
<b>Maahantuoja</b>	Belle Arti, Voimakatu 5, 20520 Turku
<b>Valmistaja</b>	Cebos Color srl, Italia