

TRICO BAR-VEDENERISTE

Trico Bar Pava on kolmekomponenttinen epoksipohjainen vedeneriste.

PINNAN ESIKÄSITTELY

Lämpötilan tulee olla +5-35 astetta. Kytke lattialämmitys päälle, mikäli sellainen on. Tuotteiden tulee olla asennettaessa huoneenlämpöisiä. Älä päästä tuotteita jäätymään.

Varmista, että käsiteltävässä pinnassa tai sen rakenteissa ei ole kosteutta. Kosteusmittaus on etenkin saneerauskohteissa suositeltavaa.

Käsiteltävän pinnan tulee olla puhdas liasta, rasvasta ja silikonista sekä mahdollisimman pölytön.

Suojaa ympärillä olevat pinnat tarvittaessa.

Mikäli Trico Bar asennetaan muun hartsipinnoitteen alle, tulee Trico Barin alle asentaa hartsin pohjustusaine Reform.

TRICO BAR-VEDENERISTE

Trico Bar on kolmekomponenttinen epoksipohjainen tuote.

Teorettinen riittäisyys 1 kg /m².

1,05 kg: osa A 114 g, osa B 440 g, osa C 496 g

16,8 kg, osa A 1,82 kg, osa B 7,04 kg , osa C 7,94 kg

Sekoita osa A ja osa B ensin huolellisesti omissa astioissaan. Yhdistä osa A ja osa B. Lisää osa C ja sekoita, kunnes seos on tasaista.

Lisää 5-10 % vettä sekoituksen aikana (1,05 kg Trico Bar - 0,5-1 dl vettä).

Liiallinen ohentaminen vaarantaa tuotteen eristävän ominaisuuden.

Tuotteen käyttöaika sekoitettuna on rajallinen (35-40 min). Sekoita siis vain tarvitsemasi määrä kerrallaan.

Asenna Trico Bar lyhytnukkaisella telalla tai lastalla.

Telalla asennettaessa levitä ohut, samansuuntainen kerros koko käsiteltävälle alalle. Levitä toinen kerros ristiin.

Trico Bar on kosketuskuiva n. 1 h kuluttua. Lopullinen kovettuminen 3-7 vrk.

Päälleasennus 3-7 vrk.

TURVALLISUUS

Käytettävät tuotteet eivät vaadi erityisiä henkilö- tai ympäristösuojaustoimia. Pitkää kosketusta iholla on kuitenkin syytä välttää. Suojakäsineiden käyttö on suositeltavaa. Jos tuotteita menee silmiin, ne on huuhdottava välittömästi runsaalla puhtaalla vedellä. Jos tuotetta on nielty, on hakeuduttava lääkärin hoitoon välittömästi. Ota mukaasi pakkaus ja näytä etiketti.

Jos ihoärsytystä ilmenee, ota yhteys lääkäriin.

VARASTOINTI JA HÄVITYS

Tuotteet säilyvät vähintään 6 kk alkuperäispakkauksessaan tiivisti suljettuna, viileässä lämpötilassa (+ 5 °C- + 35 °C) eristettynä suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä. Tuotteet eivät saa jäätyä.

Kolmekomponenttisten tuotteiden käyttöaika on sekoitettuna rajallinen. Ota huomioon, että avattujen pakkausten ja niiden sisältämien tuotteiden tulee olla puhtaita, jottei tuote pääse saastumaan ja pilaantumaan.

Tyhjät ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.

MAAHANTUOJA

Belle Arti Oy, FI27331002
Voimakatu 5, 20520 TURKU
www.bellearti.fi
+358 50 407 0345
+358 400 326 673

VALMISTAJA

Pava Resine SRL, Italia
