

## TEKNISET TIEDOT

### Tuote

### PITTURA A CALCE -kalkkimaali

### Kuvaus

Pittura a Calce- kalkkimaali on pensselillä asennettava kalkkimaali sisä- ja ulkotiloihin.

### Esikäsittely

Puhdista pinta huolellisesti liasta ja pölystä. Tasoita pinta tarvittaessa. Käytä pohjamaalina Wallbase 025 (ohennettuna vedellä max. 40 %), joka levitetään kertaalleen. Wallbase 025 asennetaan puhtaalle ja valmiiksi tasoitetulle pinnalle. Kuivumisen jälkeen (n. 2-6 h) voidaan asentaa Pittura a calce. Tarkoitus on luoda tartuntapohja, riittää että maalia on joka kohdassa, mutta pinnan ei tarvitse peittää kokonaan.

### Värit

Tuote on sävytettävissä Belle Artin kalkkisävykartan. Valaistus ja tuotteen pintarakenne saavat aikaan lopullisen väri vaikutelman. Pittura a Calce on luonnonmateriaali joten väri vaihtelut valmiissa pinnassa kuuluvat asiaan.

### Pintakäsittely

Ensimmäinen ja toinen kerros ohennetaan vedellä 20-40 % (tilavuusprosenttia). Muista sekoittaa huolella pohjia myöten. Tuotetta kannattaa ohentaa vain sen verran kuin tarvitsee. Asenna kalkkimaali pensselillä ristiin rastiin. Huomio, että siveltimen koko vaikuttaa pinnan kuvioon. Toinen kerros voidaan asentaa kun ensimmäinen kerros on kokonaan kuiva (kuivumisaika riippuu ilmankosteudesta).

Kolmas kerros asennetaan, mikäli halutaan enemmän väri vaihtelua, syvämpi väri ja elävämpi pinta. Kalkkimaali ohennetaan silloin vedellä 50-60 % ja asennetaan, kun toinen kerros on kuivunut.

### Suojaus

Mikäli kalkkimassaa halutaan suojata, pinta voidaan käsitellä SILATOP COAT -suojaineella, joka on hengittävä suojaine kalkkipinnoitteille. Tuote antaa pinnalle pitkäkestoisen ja vettähykivän suojan, joka ei muuta pinnan olemusta. Silatop Coat asennetaan puhtaan ja kuivan kalkkipinnan päälle noin 1-2 vrk kuluttua. Tuote levitetään siveltimellä alhaalta ylöspäin, märkää märän päälle. Kun tuotetta on sivelty noin 1 m<sup>2</sup>, palataan takaisin ja alue käsitellään uudelleen. Jos tuote ei enää imeydy ja se alkaa valua niin valumajäljet kannattaa kuivata välittömästi puhtaalla liinalla. Pinnan annetaan kuivua. Tuotteen lopullinen vaikutus nähdään noin 15-20 vrk:n päästä. Katso myös Silatop Coat:n tekniset tiedot.

### Käsittelyolosuhteet

Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Tuote- ja efekti kohtaisissa asennusohjeissamme on kerrottu mahdollisimman yksityiskohtaisesti asennusohjeet kullekin tuotteelle. Asennusohjeiden sekä pohjatöiden noudattaminen on erityisen tärkeää. Asiakas vastaa ohjeen mukaisen asennustavan noudattamisesta sekä asennuspoijien sopivuudesta Belle Artin tuotteille.

### Tekniset tiedot

Koostumus: massa  
Kuivumisaika: 4-6 h, riippuen työskentelylämpötilasta ja ilman kosteudesta  
Teoreettinen riittoisuus: 0,2-0,5 kg/m<sup>2</sup>/kerros riippuen työtavasta ja pohjan tasaisuudesta.  
Ohenne: vesi  
Pakkauskoot: 1 kg, 5 kg ja 20 kg  
Työtapa: sivellin

### EU VOC -raja-arvo

Tuoteryhmä: Seinä- ja kattomaalit sisällä, kiilto <25 (60°C) (a)  
Suurin sallittu VOC päästöarvo (2010) valmiissa tuotteessa: 30 g/l VOC.  
Pittura a Calce: max. 30 g/l VOC

### Varastointi

Tuote säilyy 12 kk alkuperäispakkauksessaan, tiiviisti suljettuna, kuivassa, viileässä (+5°C - +35°C) lämpötilassa, hyvin ilmastoidussa paikassa, eristettynä suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä.

### Turvallisuus

Pittura a Calce ei vaadi erityisiä henkilö- tai ympäristösuojaustoimenpiteitä. Pitkää



[www.bellearti.fi](http://www.bellearti.fi)  
Voimakatu 5  
20520 Turku

info@bellearti.fi  
puh. 050 407 0345

## TEKNISET TIEDOT

---

**Ympäristö**

kosketusta iholla on kuitenkin syytä välttää. Jos ainetta menee silmiin, huuhdottava välittömästi runsaalla vedellä. Jos ärsytystä esiintyy, otettava yhteys lääkäriin. Jos tuotetta on nielty, hakeuduttava lääkärin hoitoon välittömästi, ja näytettävä pakkaus ja etiketti.

**Maahantuoja**

Tyhjät ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräily pisteeseen.

**Valmistaja**

Belle Arti, Voimakatu 5, 20520 Turku

Impex Color, Italia

---