

STUCCO ECO FINE-AKRYYLISTUCCO

*Stucco Eco Fine on akryylijohjainen stuccomassa seinäpinoille sisä- ja ulkotiloissa.
Voidaan asentaa myös kosteiden tilojen seinäpinoille.
Lopputuloksena on kiiltävä, sileä ja sävyiltään kerroksellisen moniulotteinen ja elävä.*

TARVIKKEET

- Lyhytnukkainen tela
- Ruostumaton teräslasta
- Suojakäsineet
- Sekoitustasioita ja -välineitä, isommille massoille laastinsekoitin on suositeltava

TYÖVAIHEET

1. Pinnan esikäsitteleminen ja puhdistus
2. WallBase 025-tartuntapohjamaali
3. Stuccopinnoitteen asennus, kolme kerrosta
4. Idrowax-suojavahan asennus

PINNAN ESIKÄSITTELY

Stucco Eco Fine voidaan asentaa esim. kipsilevyille, maalatulle pinnalle tai tasoitettulle pinnalle. Ota huomioon, että stuccomassa on hyvin ohutta ja vaatii huolellisesti tasoitettua pohjaa.

Varmista, että pinta on puhdas rasvasta, pölystä ja silikonista.

Sisäkulmat tasoitetaan viimeistelytasoitteella siten, että kulmista tulee terävät. Akryylimassalla tasoitetuista kulmista tulee pyöreitä ja stuccomassa saattaa irtoilla.

Asennustemperatuurina + 8°C - + 35°C.

WALLBASE 025-TARTUNTAPOHJAMAALI

WallBase 025 luo hyvän tartuntapohjan erilaisille kalkkipinnoitteille.

WallBase-tartuntapohjamaali asennetaan puhtaalle ja tasoitettulle pinnalle telalla kertaalleen. Teoreettinen riittoisuus 10 m²/ 1 l.

Sekoita tuote huolellisesti ennen asennusta ja ohenna puhtaalla vedellä enintään 40 %. Tuote sisältää tartuntaa lisäävää hiekkaa, joten tuotetta on hyvä sekoittaa myös asennuksen aikana.

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa. Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista. Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.

Pohjamaalilla on tarkoitus luoda seuraavalle materiaalille hyvä tartuntapohja, riittää siis että sitä on kaikkialla ohuelti. Alla olevan värin ei tarvitse peittyä.

Kun pohjamaali on kuiva (n. 2-6 h olosuhteista riippuen), voidaan asentaa Stucco Eco Fine.

STUCCO ECO FINE

Stucco Eco Fine asennetaan ruostumattomalla teräslastalla kolmena kerroksena. Tuote on käyttövalmis. Sekoita Stucco Eco Fine kuitenkin huolellisesti omassa astiassaan ennen asennusta.

Asenna ensimmäinen kerros stuccomassaa hyvin ohuelti ja mahdollisimman tasaisesti. Etene epäsymmetrisesti ja vältä työsaumoja. Anna kuivua (n. 12-24 h, kunnes pinta on kokonaan kuivunut).

Asenna toinen kerros kuten ensimmäinen. Liippaa pintaa vielä hieman tiukemmaksi lastalla. Lopputuloksen tulisi olla mahdollisimman tasainen. Anna kuivua.

Asenna kolmas kerros laastia kuten toinen kerros. Liippaa pintaa, kun olet asentanut noin 1 m² alueen. Lisää liippauksen voimakkuutta massan kuivuessa. Lopullisen pinnan tulee olla mahdollisimman tasainen ja tiukkaan liipattu.

Liippaamisella tarkoitetaan pinnan käsittelyä puhtaalla lastalla ristikkäisin, epäsäännöllisin vedoin. Lastan kulman kannattaa olla noin 30 astetta. Aluksi kannattaa liippailla pintaa kevyesti ja lisätä voimaa, kun kalkkilaasti kuivuu ja asettuu. Liippaa, kunnes pinta on halutun tasainen. Älä kuitenkaan liippaa yhtä kohtaa liian kauaa yhtäjaksoisesti, jottei pinta ala irrota tai tummua.

Anna kuivua 24-48 h ennen päälleasennusta tai käyttöönottoa.

IDROWAX-SUOJAVAHA

Idrowax on läpikuultava, nestemäinen vahaemulsio, jota käytetään suoja-aineena sileille, huokoisille pinnoille. Pinta voidaan kiillottaa. Tuote on valmis sellaisenaan. Sekoita huolellisesti astiassaan ennen asennusta.

Teoreettinen riittoisuus 10-15 m²/l.

Käsittele n. 0,5 m² alue kerrallaan. Ota pieni määrä vahaa nukkaamattomaan kankaanpalaan ja hierrä vaha suojattavaan pintaan, kunnes pinta ei ime enempää vahaa. Kerroksia voi olla useita. Varo jättämästä valumajälkiä.

Kiillota pintaa pyörivin liikkein puhtaalla, nukkaamattomalla liinalla.

Mikäli halutaan vahvempi suojaus ja enemmän kiiltoa, voidaan vahakäsittely toistaa ensimmäisen kerroksen kuivuttua.

Anna pinnoitteen kuivua 24-48 h ennen käyttöönottoa tai päälleasennusta.

PESU JA HUOLTO

Pinta on huoltovapaa ja pyyhittävässä.

TURVALLISUUS

Käytettävät tuotteet eivät vaadi erityisiä henkilö- tai ympäristösuojaustoimia. Pitkää kosketusta iholla on kuitenkin syytä välttää. Suojakäsineiden käyttö on suositeltavaa. Jos tuotteita menee silmiin, ne on huuhdottava välittömästi runsaalla puhtaalla vedellä. Jos tuotetta on nieltä, on hakeuduttava lääkärin hoitoon välittömästi. Ota mukaasi pakkaus ja näytä etiketti. Jos ihoärsytystä ilmenee, ota yhteys lääkäriin.

TEKNISET TIEDOT

Tiheys: 1,65 kg/l (20 °C)
pH: n. 8,5
VOC: max. 30 g/l.

VARASTOINTI JA HÄVITYS

Tuotteet säilyvät vähintään 6 kk alkuperäispakkauksessaan tiivisti suljettuna, viileässä lämpötilassa (+ 5 °C- + 35 °C) eristettynä suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä. Tuotteet eivät saa jäätyä. Ota huomioon, että avattujen pakkausten ja niiden sisältämien tuotteiden tulee olla puhtaita, jottei tuote pääse saastumaan ja pilaantumaan. Tyhjät ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.

MAAHANTUOJA

Belle Arti Oy, FI27331002
Voimakatu 5, 20520 TURKU
www.bellearti.fi
+358 50 407 0345
+358 400 326 673

VALMISTAJA

Impex Color SRL, Italia
