

TEKNISET TIEDOT

Tuote

Kuvaus

Esikäsittely

Värit

Pintakäsittely

Tuotteen asennus

Suojaus

Käsittelyolosuhteet

STUCCO DA VINCI

Stucco da Vinci on kalkkipohjainen stuccomassa sisätiloihin. Stucco da Vinci on hyvin hengittävä tuote.

Stucco da Vinci on saatavilla 5 kg ja 20 kg pakkauskoossa.

Puhdista pinta huolellisesti liasta ja pölystä. Tasoita pintaa tarvittaessa. Seinät viimeistelytasoitetaan siten, että pinta on mahdollisimman sileä, ei aaltoileva. Stuccomassa on hyvin ohutta ja vaatii huolellisesti tasoitetun pohjan. Sisäkulmat tasoitetaan viimeistelytasoitteella niin, että kulmista tulee terävät. HUOM! Kulmia ei tasoiteta akryylimassalla (se tekee kulmista pyöreät, ja irtoilee stuccon mukana).

Käytä tartuntapohjamaalina Wallbase 025 (ohennettu vedellä max. 50%). Wallbase 025 levitetään kertaalleen telalla puhtaalle ja valmiiksi tasoitetulle pinnalle. Kuivumisajan (2-6 h, ilmankosteudesta riippuen) jälkeen voidaan asentaa Stucco da Vinci. Katso myös WALLBASE 025:n tekniset tiedot.

Tuote on sävytettävissä Belle Artin kalkkisävykartan mukaan. Valaistus ja tuotteen pintarakenne saavat aikaan lopullisen värivaikutelman.

Stucco da Vinci asennetaan ruostumattomalla teräslastalla. Pohjamaalin täytyy olla täysin kuivunut.

Sekoita tuote huolellisesti ennen käyttöä. Suositellaan sekoitettavaksi laastinsekoittimella tai vastaavalla.

Ensimmäinen kerros:

Asenna hyvin ohut kerros laastia teräslastalla.

Kun ensimmäinen kerros on kuiva, voidaan asentaa toinen kerros. Kuivumisaika riippuu paljon ilman kosteudesta, koska kyseessä on luonnonmateriaali. Varminta on antaa ensimmäisen kerroksen kuivua vuorokauden. Jos pinnassa on paljon epätasaisuuksia, pintaa voidaan hieman hioa 240 -hiekkapaperilla tasaiseksi.

Toinen kerros:

Asenna teräslastalla hieman ensimmäistä kerrosta ohuempi kerros laastia. Paina pintaa hieman tiukemmaksi lastalla. Lopputuloksen tulisi olla mahdollisimman tasainen.

Kolmas kerros:

Asenna tasainen kerros laastia samalla tavalla kuin toinen kerros. Kun laastia on asennettu noin 1 m² kokoinen pinta-ala, palaa takaisin ja paina laastia puhtaalla lastalla liipaten. Lisää voimaa massan kuivuessa.

Lopullisen pinnan tulee olla mahdollisimman tasainen ja tiukkaan liipattu.

Cera Saponata (saippuavaha) tai Idro Wax-vaha:

Vaha voidaan asentaa noin 1-2 vrk jälkeen valmiiseen pintaan puhtaalla nukkaamattomalla liinalla (esim. puuvillainen kangaspala). Vaha imeytetään pintaan. Vahaa voi levittää muutaman kerroksen. Kun se on hetken imeytynyt, ala kiillottaa pintaa puhtaalla nukkaamattomalla rätillä pyöriä liikkein kunnes pinta on tarpeeksi kiiltävä. Katso myös Cera Saponatan tai Idrowaxin tekniset tiedot.

Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Tuote- ja efekti-kohtaisissa asennusohjeissamme on kerrottu mahdollisimman yksityiskohtaisesti asennusohjeet kullekin tuotteelle. Asennusohjeiden sekä pohjatöiden noudattaminen on erityisen tärkeää. Asiakas vastaa ohjeen mukaisen asennustavan noudattamisesta sekä asennuspoijien sopivuudesta Belle Artin tuotteille.



www.bellearti.fi
Voimakatu 5
20520 Turku

info@bellearti.fi
puh. 050 407 0345

TEKNISET TIEDOT

Tekniset tiedot

Koostumus: massa
Kuivumisaika: 4-6 tuntia riippuen työskentelylämpötilasta ja ilman kosteudesta.
Teoreettinen riittoisuus: n. 1 kg/m² kolmeen kerrokseen
Ohenne: Vesi
pH: n. 11,5 pH
Paino: 1,330 g/cm³
Pakkauskoot: 20 kg ja 5 kg
Työtapa: ruostumaton teräslasta

EU VOC -raja-arvo

Tuoteryhmä: Seinä- ja kattomaalit sisällä (a)
Suurin sallittu VOC päästöarvo (2010) valmiissa tuotteessa: 30 g/l VOC.
Stucco da Vinci: max. 30 g/l VOC

Varastointi

Tuote säilyy 12 kk alkuperäispakkauksessaan, tiiviisti suljettuna, kuivassa, viileässä (+5°C - +35°C) lämpötilassa, hyvin ilmastoidussa paikassa, eristettynä suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä.

Turvallisuus

Stucco da Vinci ei vaadi erityisiä henkilö- tai ympäristösuojaustoimenpiteitä. Pitkää kosketusta iholla on kuitenkin syytä välttää. Jos ainetta menee silmiin, huuhdottava välittömästi runsaalla vedellä. Jos ärsytystä esiintyy, otettava yhteys lääkäriin. Jos tuotetta on nielty, hakeuduttava lääkärin hoitoon välittömästi, ja näytettävä pakkaus ja etiketti.

Ympäristö

Tyhjät ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen.

Maahantuoja

Belle Arti, Voimakatu 5, 20520 Turku

Valmistaja

Impex Color, Italia