

TEKNISET TIEDOT

Tuote

Kuvaus

Esikäsitely

Värit

Tuotteen valmistus

Pintakäsittely

Asennus

Suojaus

STUCCO ECO FINE

STUCCO ECO FINE on akrylistuccomassa, joka sopii käytettäväksi seinäpinnoissa sisä- ja ulkotiloissa. Sopii myös kosteisiin tiloihin.

Se on korkealaatuinen, koristeellinen stucco, joka sopii käytettäväksi klassisen marmorimaisen efektin aikaan saamiseksi. Pinnasta tulee sileä ja kevyesti läpikuultava. Tuotteen erityinen koostumus ja nykyaikaiset valmistusmenetelmät tekevät siitä poikkeuksellisen hyvin kosteutta kestävän, säilyttäen samalla erinomaisen hengittävyuden. Se on myrkytön, eikä sisällä ympäristölle tai käyttäjälle vaarallisia ainesosia.

STUCCO ECO FINE on saatavilla 5 kg ja 25 kg pakkauskoossa.

Tuotteen teoreettinen menekki on n. 1 kg/m² kolmeen kerrokseen

Puhdista pinta huolellisesti liasta ja pölystä. Tasoita pintaa tarvittaessa. Seinät viimeistelytasoitetaan niin, että pinta on mahdollisimman sileä, ei aaltoileva. Stuccomassa on hyvin ohutta, ja vaatii huolellisesti tasoitettua pohjan. Sisäkulmat tasoitetaan viimeistelytasoitteella niin, että kulmista tulee terävät. HUOM! Kulmia ei tasoiteta akryylimassalla (se tekee kulmista pyöreät, ja irtoilee stuccon mukana).

Käytä tartuntapohjamaalina Wallbase 025 (ohennettu vedellä max. 50%). Wallbase 025 levitetään kertaalleen telalla puhtaalle ja valmiiksi tasotetulle pinnalle. Kuivumisajan 2-6h:n (ilmankosteudesta riippuen) jälkeen voidaan asentaa STUCCO ECO FINE. Katso myös WALLBASE 025:n tekniset tiedot.

Tuote on sävytettävissä Belle Artin kalkkisävykartan mukaan. Valaistus ja tuotteen pintarakenne saavat aikaan lopullisen värivaikutelman.

Sekoita tuote huolellisesti ennen käyttöä. Suositellaan sekoitettavaksi laastinsekoittimella tai vastaavalla.

STUCCO ECO FINE asennetaan ruostumattomalla teräslastalla. Pohjamaalin täytyy olla täysin kuivunut.

Ensimmäinen kerros:

Asenna hyvin ohut kerros laastia teräslastalla.

Kun ensimmäinen kerros on kuiva (n. 4 h jälkeen), voidaan asentaa toinen kerros. Kuivumisaika riippuu paljon ilman kosteudesta, koska kyseessä on luonnonmateriaali. Jos pinnassa on paljon epätasaisuuksia, pintaa voidaan hieman hioa 240 - hiekkapaperilla tasaiseksi.

Toinen kerros:

Asenna teräslastalla hieman ensimmäistä kerrosta ohuempi kerros laastia. Paina pintaa hieman tiukemmaksi lastalla. Lopputuloksen tulisi olla mahdollisimman tasainen.

Kolmas kerros:

Asenna tasainen kerros laastia kuviodien pintaa samalla. Kiillota noin viiden lastanvedon jälkeen aina asennettua pintaa puhtaalla lastalla. Muista pitää lasta puhtaana ja tarkista lastan terä säännöllisesti.

Cera Saponata (saippuavaha) tai Idro Wax-vaha:

Vaha voidaan asentaa noin 1-2 vrk jälkeen valmiiseen pintaan puhtaalla nukkaamattomalla liinalla (esim. puuvillainen kangaspala). Vaha imeytetään pintaan. Vahaa voi levittää muutaman kerroksen. Kun se on hetken imeytynyt, ala kiillottaa pintaa puhtaalla nukkaamattomalla rätillä pyörivin liikkein kunnes pinta on tarpeeksi kiiltävä. Katso myös Cera Saponatan tai Idrowaxin tekniset tiedot.

TEKNISET TIEDOT

Käsittelyolosuhteet

Pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 °C ja enintään +30°C. ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Tuote-ja efektikohtaisissa asennusohjeissamme on kerrottu mahdollisimman yksityiskohtaisesti asennusohjeet kullekin tuotteelle. Asennusohjeiden sekä pohjatöiden noudattaminen on erityisen tärkeää. Asiakas vastaa ohjeen mukaisen asennustavan noudattamisesta sekä asennuspoijien sopivuudesta Belle Artin tuotteille.

Tekniset tiedot

Koostumus: Valkoinen tai sävytetty massa, valmis käytettäväksi. Vesipohjainen akrylistucomassa, sisältää mikronisoitua kalsiittia ja pigmenttejä.

Kuivumisaika: Kerrosten välillä min. 4 h. Täysin kuiva 48-72 h kuluttua. Saavuttaa lopullisen kestävyytensä n. 20 vrk kuluttua.

Teoreettinen riittoisuus: n. 1 kg/m² kolmeen kerrokseen

Ohenne: Vesi

pH: n. 8,5 pH

Paino: 1,650 g/cm³

Pakkuskoot: 25 kg ja 5 kg

Työtapa: ruostumaton teräslasta

EU VOC-rajaarvo

Tuoteryhmä: Seinä- ja kattomaalit sisällä (a)

Suurin sallittu VOC päästöarvo (2010) valmiissa tuotteessa: 30 g/l VOC.

Stucco Eco Fine: max. 30 g/l VOC

Varastointi

Tuote säilyy 12 kk alkuperäispakkauksessaan, tiiviisti suljettuna, kuivassa, viileässä (+5°C - +35°C) lämpötilassa, hyvin ilmastoidussa paikassa, eristettynä suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä.

Turvallisuus

Stucco Eco Fine ei vaadi erityisiä henkilö- tai ympäristösuojaustoimenpiteitä. Pitkää kosketusta iholla on kuitenkin syytä välttää. Jos ainetta menee silmiin, huuhdottava välittömästi runsaalla vedellä. Jos ärsytystä esiintyy, otettava yhteys lääkäriin. Jos tuotetta on nieltä, hakeuduttava lääkärin hoitoon välittömästi, ja näytettävä pakkaus ja etiketti.

Ympäristö

Tyhjät ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen.

Maahantuoja

Belle Arti, Voimakatu 5, 20520 Turku

Valmistaja

Impex Color, Italia